Biuged

一站式的采购
门对门的服务

建筑涂料耐洗刷仪

说明：被涂装的表面（涂膜）需要用刷子、海绵或其它方法来评估其抗擦洗能力。因此，需要有一种可以产生一个可重复、受控制的条件的精密仪器来仿真涂膜每天所面临的磨损方式。标格达设计的耐擦洗仪能有效评定涂膜的可擦洗性及影响涂料抗磨损有关性能，还可以采用再现测试方式来评定洗涤剂的性能。

这是一款最新的多功能耐擦洗仪，它可以兼容多种国内外的测试标准。这些仪器坚固可靠，功能极多，可测试多种材料包括颜料、涂漆、油墨、涂料、皮革、木材、塑料、印刷材料、织物等等的耐磨损、耐洗、耐刷和阻抗性能。

性能特点:

- 运行速率可以设定，可满足多种不同标准的要求
- 五位数的计数器，启动仪器达到设定次数后自动停止
- 兼容多种摩擦头以符合ISO、ASTM、DIN和GB多种标准
- 装卸测试样板及更换磨擦头极其方便快捷
- 不受电压频率影响
- 推杆式设计、运行速度稳定均匀
- 双滑道设计可以同时进行两个测试
- 设计坚固、使用持久
- 机器整体由阳极氧化铝制成，测试稳定，测试结果重复性强，即使在最快的摩擦速度下也不例外
- 溶液（洗刷介质）通过仪器侧面的蠕动泵流入到刷子上，并可以精确调节洗刷介质的滴加速度。



微信扫码，乐享视频



双滑道

电话：020-32955999　　传真：020-32955818　　地址：广州市增城区中新镇福中路15号　　网址：www.biuged.com

Biuged

一站式的采购
门对门的服务

建筑涂料耐洗刷仪


主要技术参数
★ 刷子负重：450 ± 10 g
★ 运行速度：5 ~ 95次/分（连续可调）
★ 运行行程：300mm
★ 运行次数：0~9999次(任意设置)
★ 输入电压：交流110V/220V；50/60HZ
★ 玻璃板尺寸：430mm × 306mm
★ 洗刷介质瓶容量：1L
★ 外形尺寸：590mm × 578mm × 320mm
★ 净重：26KG



兼容多种摩擦头以符合ISO、ASTM、DIN和GB多种标准

订购信息

BGD 526--建筑涂料耐洗刷仪
BGD 1181--GB/T 9780 耐污渍磨擦头（脱脂棉纱布+负重砝码， 总重量为1500 ± 10克）
BGD 1187---ASTM D 3450 耐湿擦洗磨擦头（纤维质海绵+负重砝码，总重量为1500克）
BGD 1188---ASTM D 4213 耐湿擦洗磨擦头（聚氨酯海绵+3M 磨擦衬垫+负重砝码，总重量为470 ± 10克）
BGD 1189---ASTM D 4828 耐湿擦洗磨擦头（海绵+ 负重砝码，总重量为1000 ± 10克）
BGD 1192--GB/T 9266 耐擦洗磨擦头
BGD 1195--GB/T 31410&ISO 11998 耐擦洗磨擦头（3M 磨擦衬垫+负重砝码，总重量为135 ± 1克）
BGD 1196---ASTM D 2486 耐湿擦洗磨擦头（尼龙刷+负重砝码，总重量为454 ± 10克）
BGD 1364--符合ASTM D 2486的尼龙刷（2个/对）
BGD 1365--符合GB/T 9266 的黑色猪鬃刷子（2个/对；最大承载力：170N~230N）
BGD 1045--符合ISO 11998的3M磨擦衬垫（亦称百洁布，100个/箱）
BGD 2214--建筑涂料耐洗刷专用测试无石棉水泥板（100片/箱）
BGD 2208--黑色聚烯烃塑料片（432mm × 165mm × 0.25mm; 100片/箱）
BGD 2355--铜条（165mm × 12.7mm × 0.25mm；10对/箱）



BGD 2208

注意事项：

- 为保证试验数据的准确性和重现性请选择均匀一致的底材按同样的涂装工艺制备样品
- 使用前请将刷放在20℃的水浸泡30min，然后用力压干再在配制的洗刷液中浸泡10min
- 当刷毛磨损至长度小于16mm时必须重新更换刷子
- 结果判定以试板中间长度100mm区域涂层破坏情况为依据

电话：020-32955999　传真：020-32955818　地址：广州市增城区中新镇福中路15号　网址：www.biuged.com